

ANTIOLIO MATT A IMPREGNATION

Idro/Oleo-fuge pour béton

DESCRIPTION

Antiolio a imprégnation Isoplam® est un produit acrylique-siloxane à base solvantée, oléofuge et hydrofuge. Il protège efficacement en pénétrant dans les revêtements en béton.

CHAMPS D'EMPLOI

Il est utilisé pour les revêtements industriels (les planchers de béton dans les garages, hangars...) et commerciaux (planchers de béton de magasins et showrooms...) ainsi que de particuliers (béton ciré Nuvolato de maisons, béton imprimé pour extérieur, revêtements en béton désactivé ItalianTerrazzo®...).

Utilisé sur des surfaces traitées avec Plam Densifier Isoplam®, ce produit assure une protection permettant d'atteindre un excellent degré d'efficacité.

AVANTAGES

Antiolio à imprégnation Isoplam®:

- protège le revêtement contre l'huile, la graisse, le diesel et les efflorescences de sel;
- empêche la formation de fissures provoquées par la pénétration de l'eau pendant les phases de gel / dégel.
- réduit le coût d'entretien du sol;
- simplifie le nettoyage de routine de la surface;
- résistant aux rayons UV;
- ne modifie pas la perméabilité à la vapeur d'eau du support;
- pénètre soigneusement dans le support pour éviter de créer une couche brillante.

PREPARATION DU SUPPORT

La surface de béton doit être mature (au moins 21 jours), exempt de saleté, de huiles, de résines, d'anti-évaporant, de cires ou d'efflorescence. Réparez toutes les fissures au moins trois jours avant l'application de Antiolio a imprégnation Isoplam®.

Il est toujours recommandé, au cas où le revêtement n'as pas encore été réalisé, l'utilisation de nylon Isoplam® comme un pare-vapeur et le tissu non tissé afin d'éviter les remontées d'humidité.

Le produit ne couvre pas les taches ou les pièces endommagées.

En fonction du niveau de saleté, lavez la surface avec le dégraissant Plam Super Cleaner Isoplam® et bien rincer, ou avec Apripori Isoplam® et rincer à l'aide de Neutra Clean Liquid Isoplam®.

Une fois complètement enlevé tous les résidus de lavage, laissez sécher la surface pendant au moins 24 heures avant d'appliquer Antiolio a imprégnation Isoplam®.

Protéger toutes les parties qui ne doivent pas être traitées avec Nylon Isoplam®: le produit peut endommager le verre, la plastique et les plantes.

APPLICATION

Bien mélangez le produit avant utilisation afin de disperser uniformément les substances actives.

Le produit ne doit pas être dilué et peut être appliqué au pinceau, au rouleau ou au pistolet (basse pression max 0,5 bar) jusqu'à imprégner uniformément la surface. Le produit intensifie la coloration du support.

Sur des supports très poreux appliquer une deuxième couche de Antiolio à imprégnation Isoplam® au moins 24 heures après la première couche: si appliqué trop tôt, le produit peut s'écailler. L'application excessive peut créer un autre léger assombrissement de la surface.

Nettoyez l'équipement avec un solvant.

Antiolio à imprégnation Isoplam® développe son imperméabilité à l'eau et à l'huile dans les 5-6 heures et se complète dans quelques jours.

Les surfaces traitées avec Antiolio à imprégnation Isoplam® doivent être nettoyées avec des détergents spéciaux.

Note:

La température d'utilisation doit être comprise entre 5° C et 35° C

La surface doit être complètement sèche: Ne pas appliquer à l'extérieur quand il a plu dans les 24 heures ou si la pluie est prévue dans les 24 heures suivantes.

N'appliquez pas à l'extérieur en présence de vents violents pour empêcher un séchage rapide du produit.

Testez toujours avant de procéder à l'application de Antiolio à imprégnation Isoplam®.

CONSOMMATION

La consommation indicative est:

- sur surfaces poreuses, béton imprimé ou béton désactivé Italian Terrazzo®: 250-350 g/m².
- sur surfaces lissés avec hélicoptère (béton ciré Nuvolate ou industriel): 200-250 g/m².
- sur surfaces lisses ou poncées traité avec Plam Densifier Isoplam®: 150-200 g/m².

CONDITIONNEMENT, STOCKAGE ET SECURITE'

Antiolio à imprégnation Isoplam® est fourni dans des seaux de 5 Lt. ou de 20 Lt.

Conservez avec leur seaux bien sellés, dans un lieu sec et ventilé, à des températures comprises entre + 5° C et + 35° C.

Si stocké de manière appropriée, le produit est garanti pendant 12 mois.

Consulter la fiche de données de sécurité.

IMPORTANT:

Le produit Antiolio à imprégnation est formulé pour être utilisé comme dans l'application décrite ci-dessus. L'ajout de tout autre produit affecte le résultat final de la surface.

Toutes les informations contenues dans la présente fiche technique sont basées sur des applications réelles et tests en laboratoire. Il est de la responsabilité du client de vérifier que le produit soit adapté à l'usage pour lequel il est destiné. Le producteur décline toute responsabilité en cas d'application erronée. Il est conseillé de faire des tests sur de petites surfaces avant l'application. La présente fiche technique remplace et annule les précédentes. Les données peuvent être modifiées à tout moment

ANTIOLIO A' IMPREGNATION est destiné au seul usage professionnel. Isoplam Srl organise régulièrement des formations pour les clients qui en font demande.