

# PLAM PAINT

## Colorant pour Plam Stone et Plam Rock

### DESCRIPTION ET UTILISATION

Plam Paint Isoplam® est un colorant spécial en solution aqueuse.

Il est spécifique pour la coloration de mortier imprimable et moulable comme Plam Stone Isoplam® et Plam Rock Isoplam®.

### CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES

VISCOSITE	Thixotrope
RESIDUE SEC	72,31 ± 0,5% p/p
POIDS SPECIFIQUE	Da 1,30 a 1,53 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup> a 20°C
RESISTANCE A L'ABRASION HUMIDE	ISO 11998 categorie 1 selon EN 13300
POUVOIR COUVRANT	ISO 6504-3, excellent pouvoir couvrant, classe 1 selon EN 13300 pour une consommation de 6-7 m <sup>2</sup> /l
SECHAGE	5-8 heures (avec une température de +20°C et 65% d'humidité) ; les temps de séchage dépendent des conditions d'humidité et des températures. Plam Paint est complètement prêt après environ une semaine.

### APPLICATION

Diluer Plam Paint Isoplam® jusqu'à 1:10 avec de l'eau propre. Mélanger bien et appliquer avec une éponge, brosse ou rouleau.

Pour avoir des effets de nuances, diluer plus le produit.

Comme protection finale, c'est possible appliquer Plamacryl Isoplam® à base eau ou Plam Sealing Isoplam® à base solvant.

### COULEURS

Plam Paint Isoplam® est disponible en 11 couleurs: Brown, Red, Tile Red, Rose, Old Yellow, Yellow, Deep Green, Sahara, Dark, Medium Gray, White.

### CONFECTION ET STOCKAGE

Plam Paint Isoplam® est fourni en confection de 0,75 lt.

Conserver au propre et au sec à températures comprises entre +5°C et +35°C. Si conservé correctement, le produit est garanti pour 12 mois.

#### IMPORTANT :

Toutes les informations contenues dans cette fiche sont basées sur les meilleures expériences pratiques et en laboratoire. Le client est responsable de vérifier que le produit acheté soit juste pour le chantier. Le producteur décline toute responsabilité pour les résultats des applications incorrectes. Nous conseillons toujours de tester le produit sur une petite surface avant l'application. Les données peuvent être modifiées à tout moment. Cette fiche de données annule et remplace la précédente.